

第三者機関調べ まとめ

エヴァタック セラミー 滑り抵抗係数

滑り片の種類	試験片の表面状態	グロス		マット（エンボス）		セラミックタイル	
		最大引張力（N） Pmax	滑り抵抗係数 C.S.R	最大引張力（N） Pmax	滑り抵抗係数 C.S.R	最大引張力（N） Pmax	滑り抵抗係数 C.S.R
革靴	清掃・乾燥状態	633	0.81	553	0.72	550	0.70
	その他 （水道水散布状態）	451	0.57	548	0.66	409	0.52
スニーカー	清掃・乾燥状態	573	0.73	597	0.74	571	0.73
	その他 （水道水散布状態）	493	0.63	470	0.54	202	0.26

* JIS A 1454(高分子系張り床材試験方法) 17滑り性試験に準じて行いました。

【参考資料】

東京都福祉のまちづくり条例の「床の滑り」評価指標

(1) 履物を履いて動作する床

床の種類	単位空間	推奨値（案）
履物を履いて動作する床、路面	敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の踏面・踊場、便所・洗面所の床	CSR=0.4以上
	傾斜路（傾斜角：θ）	CSR-sinθ=0.4以上
	客室の床	CSR=0.3以上